

# Labor Curtain Coater

Berührungsloser Auftrag einer Beschichtungsmasse  
Idealer Konturstrich mit gleichmäßiger Strichverteilung  
zwei Layer möglich

Einzelblatt

Streichkopf: 0,3 mm Schlitz, 170 mm Arbeitsbreite

Auftrag 6 – 25 ml/m<sup>2</sup>

Beschichtungsgeschwindigkeit bis 300 m/min



## Anwendungsbeispiele:

Praxisnahe Untersuchung der Curtain-Fähigkeit von Beschichtungen

Untersuchung der Curtain-Stabilität einer Streichfarbe bei Zugabe von Additiven

Lagenverträglichkeit von Beschichtungsmassen

Erzeugung von Testmustern

